

**CORINDON**  
ANTIDESLIZANTE

Edición nº: 020 2012/09  
Cod: 3700615781.00000.020

### CAMPO DE APLICACIÓN

#### "USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Producto recomendado para adicionar a pinturas de 2C proporcionando una película antideslizante. Generalmente su uso va destinado a productos Epoxis como URKI-POX y BESA-POX, Poliuretanos como URKI-NATO, empleados en el pintado de suelos, escaleras, rampas de garajes, instalaciones deportivas, etc.

### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Densidad 20°C (g/cc)	3,25 ± 0,02
Tipo de producto	Óxido de Aluminio
Color	15781 Marrón

### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies se prepararán de acuerdo a lo indicado en las F. Técnicas de cada uno de los productos donde se emplee CORINDON.

### MODO DE APLICACIÓN

Añadir el producto en el momento de la aplicación preferiblemente con agitación mecánica o neumática, manteniéndola si es posible durante su consumo.

El porcentaje a emplear puede ser de hasta un 40%, aunque este porcentaje ira en función de la intensidad del acabado antideslizante que se precise.

### CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

-	Efecto Antideslizante
---	-----------------------

Rendimiento teórico (m <sup>2</sup> /l)	No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.
Brillo 60°-60°	La adición de CORINDON origina a los acabados un brillo inferior
Repintabilidad	No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.

### ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas entre 5 y 30 °C.

Duración en el envase: Al menos **2 años** desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.