

B-780

Akryl - Elastifizierer



BESCHREIBUNG



Weichmacher-Zusatz für 2K-Acryl- oder PU-Produkte. Verbessert die Flexibilität des Deckfilms. Zur Verwendung mit PUR-Produkten wie **BESAGLASS**, **URKIGLASS**, **URKINATO**, **BESANATO**, **URKIVOC** u.a. Besonders bestimmt für das Nachlackieren von Karosseriebereichen wie Stoßfänger und andere Kunststoffteile. Ebenso empfohlen für die Bearbeitung mit Werkzeugmaschinen, die einen Kompromiss zwischen Härte und Flexibilität verlangen.

ANWENDUNG



Bis zu 20% Anteil an der Gesamtmenge Lack zugeben und anschließend bis zur vollständigen Aufnahme mischen. Bei Produkten, denen **B-780** zugegeben wird, ist mit einer Verlängerung der Trocknungszeit zu rechnen.

Bei glänzenden Deckschichten hat die Zugabe von **B-780** keine Auswirkung auf die Glanzstufe. Bei satinierten Deckschichten kann der Glanz leicht beeinträchtigt werden.

MERKMALE DES TROCKENEN FILMS



Funktionalität	Flexibilität und Schlag-/Stoß-Festigkeit
-----------------------	--

SICHERHEIT UND GESUNDHEITSSCHUTZ 

Um eine Reizung der Atemwege, Haut und Augen zu vermeiden, soll beim Auftragen die geeignete Schutzausrüstung getragen werden. Darf nur durch Fachpersonal verwendet werden.

LAGERUNG 

An einem überdachten, trockenen und belüfteten Ort aufbewahren und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Die Temperatur soll über 5°C liegen, empfohlen wird zwischen 15 und 30°C.

VOC 

Der VOC-Gehalt von B-**780** beträgt höchstens 342 g/l.

Die in diesem Technischen Datenblatt enthaltenen Angaben basieren auf dem Wissen und der Erfahrung der Technischen Abteilung von BESA. Sie sollen beraten und informieren. Der Verwender ist dafür verantwortlich, die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um den bestimmungsgemäßen Zweck des Produkts zu gewährleisten. **VERWENDUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.**
